

# Afíx Post Form 6000

## DESCRIPCIÓN

El producto AFIX® POST FORM 6000 es un adhesivo sintético a base de poliocloropreno de baja viscosidad **especialmente diseñado para el pegado de Laminado Plástico de Alta Presión (HPL) en procesos de Post - Formado**, posee una excelente **resistencia a la temperatura** y está **diseñado para su aplicación con pistola de aire**. También permite el pegado de lámina metálica, espuma de poliuretano, así como una gran variedad de sustratos.



Conozca AFIX® Post Form 6000, una nueva generación de adhesivos profesionales.

## APLICACIÓN

### MÉTODO

1. Para obtener un buen pegado la superficie debe estar **libre de polvo, grasa, humedad y suciedad**;
2. Realice el proceso de pegado a temperaturas superiores a 18° C, asegure el correcto acondicionamiento de los sustratos al menos 48 horas antes de realizar el proceso de pegado.
3. Asegure que las trampas de agua y aceite del sistema de aire comprimido se encuentren en correcto funcionamiento y estén instalados a una distancia de 8 m del compresor de aire.
4. Aplique una capa uniforme de adhesivo sobre ambas superficies utilizando un equipo de aspersión con un patrón uniforme cubriendo por completo ambas superficies. Aplique una capa doble en todos los bordes. Sustratos muy porosos (madera contrachapada) pueden requerir de la aplicación de una segunda capa de adhesivo.
5. Permita que el adhesivo seque por un periodo de **3 a 5 minutos** antes de realizar el ensamble de ambas superficies. Cuando el adhesivo se encuentre listo para realizar el pegado, ambas superficies deberán presentar una sensación pegajosa al tacto, pero sin transferencia de adhesivo o sin formación de "hilos" ante una aplicación de presión firme con el dedo.

Fecha de última revisión: No. 1041, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.



# Afíx Post Form 6000

6. Si las superficies a unir se han excedido en el tiempo de secado (sobre – secado), el adhesivo puede ser reactivado aplicando una capa tenue de adhesivo o bien aplicando calor a una temperatura de 70 u 80°C y proceda a hacer el pegado. El tiempo abierto del adhesivo es de 15-30 minutos bajo condiciones normales de uso.
7. Una vez realizado el ensamble de las piezas, aplique presión uniforme (de 30 a 55 lb/in<sup>2</sup> o 2.1 – 3.9 Kg/cm<sup>2</sup> mínimo) sobre toda la superficie ensamblada durante 15 o 30 segundos. Se recomienda el uso de rodillos mecánicos, sin embargo, también es aceptable el uso de rodillos manuales (3" de ancho), siempre que se aplique presión de forma uniforme y a toda la superficie que está siendo pegada. Es posible aplicar proceso de maquinado o corte inmediatamente después de realizar el ensamble.

## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Lo mejor para Post Formado:** Su formulación lo hace resistente e ideal para aplicaciones de Post Formado.
- **Resistencia a la temperatura:** Las piezas ensambladas tienen buena resistencia a la temperatura lo que permite que las mismas se encuentren en diferentes localidades donde las temperaturas son extremas.
- **Secado rápido:** El balance de la formulación está diseñado para favorecer el secado.

## PROPIEDADES

- \*\***Color** Azul
- \***Viscosidad @ 20°C** 70 – 220 cPs
- \***Sólidos** 18.2 – 20.5 %

\*Características controladas por el laboratorio de control de calidad

\*\* Características típicas del producto que no se deben considerar como especificación

## PRESENTACIÓN

Código	Envase	Piezas por caja
2504957	Lata 17L	No aplica
2504956	Lata de 4L	4
2504955	Lata de 1L	12

Fecha de última revisión: No. 1041, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.





# Afíx Post Form 6000

## TIEMPO DE VIDA Y ALMACENAJE

365 días; Almacénese bien cerrado en un lugar bajo techo, fresco y seco (15 a 30 °C), teniendo especial cuidado de que se encuentre alejado de lugares con muy baja temperatura (menor a 5°C), debido a que el adhesivo incrementa su viscosidad lo cual dificulta su aplicación. Solicite y consulte nuestra hoja de seguridad. Preste atención sobre los riesgos potenciales y siga todas las medidas de precaución, instrucciones de manejo y consideraciones sobre disposiciones mencionadas en la hoja de seguridad. Rotar el stock: primeras entradas primeras salidas.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este o cualquier otro producto químico, asegúrese de haber leído y entendido la información contenida en la Hoja de Seguridad del Material, así como las etiquetas del producto. Permanezca atento de los peligros potenciales y siga todas las medidas precautorias, instrucciones de manejo, y consideraciones de deposición indicadas en la hoja de seguridad del material.

## PRECAUCIONES DE USO

El producto está listo para ser utilizado tal y como se recibe; no diluya el adhesivo. Confirme compatibilidad antes de realizar cambios de adhesivo.

## SOPORTE TÉCNICO

El Departamento Técnico de Artecola Mexico tiene amplia experiencia con adhesivos y técnicas de manufactura. Por favor, no dude en solicitar asistencia a través de su representante de ventas, o envíenos un correo electrónico a [afix@artecola.com.mx](mailto:afix@artecola.com.mx).

Fecha de última revisión: No. 1041, febrero, 2019 – F-ST-01 A Rev 2

Artecola México, Calzada de las Armas 120, Tlalnepantla México, C.P. 54080 Tel.: (+52) 55-5394.7860 – Fax: (+52) 55-5382.4306. [www.useafix.mx](http://www.useafix.mx)

Toda la información contenida en este boletín técnico es generada bajo las habilidades y experiencias en los resultados de los ensayos realizados en nuestros laboratorios, con ello hacemos referencia al uso indicado de nuestros productos. Nosotros no somos responsables por situaciones donde ha sido inapropiado el uso de las instrucciones de aplicación de este producto. Este boletín no cubre todas las circunstancias incluidas para una aplicación bien específica. Este procedimiento es absolutamente necesario que tiene que llevarse a cabo en cualquiera o todas las nuevas aplicaciones para propósitos del producto en los procesos de aplicación. Los clientes que han hecho modificaciones durante el proceso de producción se les solicitarán actualizar la información para la compañía que use nuestros productos. Nota: las imágenes de los productos son ilustrativas.

