

FOAM SOLUTION

(ESPUMA DE POLIURETANO)

Código: EPU/Y/500/12



DESCRIPCION DEL PRODUCTO.

Mono-componente, curable por humedad, multiusos.

Alta resistencia a la expansión y unión; espuma estable, puede mejorar la fijación.

Impermeable, adiabático (aislante a la temperatura), insonorizado (aislante al ruido), conservador de calor.

Anti-erosión; sin toxicidad, contracción después del curado.

Puede soportar sacudidas fuertes y amortiguar el impacto de manera efectiva.

Una vez curado se puede recortar, aserrar, lijar y, si es necesario, pintar.

Ahorra mano de obra con una instalación rápida y conveniente.

APLICACIONES.

Fijación, calafateo y sellado a prueba de agua y calor de todo tipo de marcos de ventanas y puertas.

Relleno de huecos alrededor de tuberías, prueba de tiro, pegado de madera y ladrillo, sellado de grietas y hendiduras.

CARACTERISTICAS TECNICAS.

Componente básico	Poliuretano
Capacidad	500 ml
Densidad	18 Kg/m ³
Temperatura de Procesamiento	5-40°C
Fuerza de tensión	12 N/cm ²
Alargamiento	25%
Dureza (Shore A)	29
Indice de Oxigeno	20%
Tiempo de Curado Completo (m)	60-180
Resistencia a la ruptura	5.8 N/cm ²
Fuerza de compresión	5.3 N/cm ²
Tiempo de secado película (min)	aprox. 10min
Expandiendo (tiempo)	≥60
Resistencia a la temperatura	-30-80°C

EMPAQUE

Embalaje interno: 500 ml / estaño

Embalaje externo: 15 latas / cartón

ALMACENAMIENTO

12 meses en condiciones secas, por debajo de 27